

【NIJ-LTⅡ】 乳白 PET 糊なし/マットタイプ UV・Latex 用

■製品仕様

サイズ：2,200mm×50m・1,600mm×50m

紙 管：3 インチ

基 材：乳白 PET

厚 み：255 μ

質 量：260g/m²

破断強度：タテ 162MPa ヨコ 203MPa JIS K 7127

破断伸度：タテ 72% ヨコ 46% JIS K 7127

耐 候 性：1 年耐候（印刷なしの状態）

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■特徴

- ・内照サインに最適な透過性の高い、糊なしタイプの乳白 PET フィルムです。
- ・高濃度印字などインク塗布量の多い出力でも乾燥性に優れます。
- ・厚手タイプで基材にコシ感があり、大型内照サインに最適です。
- ・2200 mm幅までのサイズラインアップで大型コルトン等の仕事にも対応します。
- ・UV インク、Latex インク（第 3 世代）など幅広いインクに対応可能です。

■取り扱いの注意点、その他

- ・インクジェットプリンタ、インク、RIP ソフトなど出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧めします。
- ・万一製品に起因する不具合が生じた場合、材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので、予めご了承の上ご使用ください。
- ・プリント時に硬化温度が高すぎると PET 基材が波打つ恐れがありますので、インクが乾燥・硬化する最低温度でのご使用を推奨いたします。
- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使いください。（目安として半年程度）特に高温多湿環境で長時間保管されると、フィルム表面の艶感に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- ・本製品説明書に用いている数値は、いずれも保証値ではありません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501
<http://www.nitie.co.jp>