

用途と特徴

LC2000MUJI、LC2000H

アプリケーションテープ 50 μ PETフィルム 剥離紙付き

物性表

項目	数値
厚さ(粘着剤を含む)	65 μ ($\pm 10\%$)
剥離紙	130g/m ²
引っ張り強度	1.8kg/cm ² 以上
伸び	100%以上
粘着力(24時間後)	200g/in($\pm 100g$)
貼付温度	10°C以上

フィルムの保管について

- ・紙管に巻いた状態で宙づりにして保管してください。
- ・高温多湿の場所を避け、風通しの良い場所で保管してください。
- ・高温で長期に保管されるとフィルムの表面につやむらが生じますのでご注意ください。

注1:屋外耐候性は目安であり、屋外使用での寿命を保証するものではありません。

注2:上記は物性値であり、保証値ではありません。