

フィルム物性表

試験項目		物性値
フィルム厚さ	基材	60～65 μ m
	粘着剤	25～30 μ m
剥離紙厚		150 μ m
引張強度	タテ	30N/15mm以上
	ヨコ	30N/15mm以上
伸び		150%以上
粘着力(対メラミン板)	30分後	10N/25mm以上
	24時間後	15N/25mm以上
ボールタック		2以下
保持力		NC70000
加熱収縮率(80°C × 48時間)	タテ	0.5%以下
	ヨコ	0.5%以下
耐熱性(70°C × 240時間)		異常なし
施工温度		10°C以上
耐候性		屋外4年以上