

材料物性表

材料物性表		
厚さ	フィルム	156±15 $\mu$
	粘着剤	30 ±5 $\mu$
	剥離紙	170±30 $\mu$
幅	50cm 幅	500+0~5mm
	1m 幅	1000+0~10mm
長さ	30m 卷き	30m以上(+30cm)
	15m 卷き	15m以上(+20cm)
性能	耐水性(水道水96時間浸漬)	合格
	耐酸性(1%硫酸水溶液48時間浸漬)	合格
	対アルカリ性(1%苛性ソーダ水溶液48時間浸漬)	合格
	寸法安定性(70°C8時間加温促進)	1.0mm以下
	常温接着力(JIS Z 0273)	600g/幅25mm以上
対候性(耐光性)		ウエザメーター300時間合格

上記データは参考値であり、規格値ではありません。